



GORI 44+ QUICK DRY

Wood Stain



Sustiprina ir išryškina medienos struktūrą, suteikia dekoratyvinį bei oro sąlygoms atsparų paviršių. Lengva naudoti. Ilgalaikė paviršiaus apsauga nuo saulės UV spindulių ir nuo mėlynų dėmių bei pelėsių atsiradimo.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Kam naudoti	Visiems lauko mediniams paviršiams apsaugotiems su medienos apsaugos konservantais. <u>Nerekomenduojama</u> horizontaliems paviršiams, pvz., terasoms, pertvaroms ir panašiai...
Tiekiamą formą	Paruošta naudoti.
Pagrindas	Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Apdorojimo metu langų drėgnumas turi būti maks. 12 + 3% , o ventiliuojamo lauko apkalimo (fasado) maks. 15 + 3%.
Prieš dažymą	Pašalinkite visas atsipalaidavusias medžiagas ir dulkes nuo paviršiaus. Galite nuvalyti su PPG Wood Cleaner, kad pašalintumėte pelėsį ir dulkes. Nusidėvėjusią – pažeistą medieną nušlifaukite. Nauja ir neapdorota mediena arba nusidėvėjusi mediena turi būti iš anksto apdorota GORI medienos apsaugos priemone.
Dažymas	Perskaitykite etiketę ir nurodymus prieš naudojimą. Gerai išmaišykite prieš naudojimą. Niekada nenaudokite bespalvio produkto kaip galutinio apdailos sluoksnio prieš tai nepanaudoję pigmentuoto tarpinio sluoksnio. Naudojant permatomas spalvas, galite sumaišyti bespalvį produktą su pigmentuotu santykiu 1:1, kad medienos paviršius mažiau tamsėtų. Užtepkite 2-3 sluoksnius GORI 44+. Atnaujinimui: 1-2 kartus GORI 44+.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

10130DSC13X44 / #3105



Reguliariai patikrinkite nudažytą medeną ir jei reikia, atlikite pataisymus. Sumaišykite skirtingų partijų dažus, kad išvengtumėte spalvos ar blizgesio skirtumų. Po naudojimo tvirtai ir sandariai uždarykite talpą.

Dengimo būdas	Tepkite teptuku. Venkite naudoti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Tepimo ir džiūvimo metu temperatūra turi būti aukštesnė nei 5°C, o santykinė oro drėgmė – mažesnė nei 80%.
Skiedimas	Neskieskite.
Įrankių valymas	Muilu ir vandeniu.

TECHNINIS PRODUKTO APRAŠYMAS

Kvapnas	Silpnas. Po džiovinimo bekvapis.
Išeiga	9-12 m ² /l – Padengimas skiriasi priklausomai nuo paviršiaus savybių: poringumo, paviršiaus būklės, medienos rūšies ir pjūvio.
Džiūvimo laikas	Džiūvimo laikas skiriasi priklausomai nuo įgerto produkto kiekio ir vėdinimo sąlygų. <u>Paviršius sausas lietimui</u> : po 1 valandos. <u>Paviršius sausas perdažymui</u> : po 4 valandų. <u>Dažai visiškai subręsta</u> : per 3-4 savaites. Matuota esant 23°C ir normaliai drėgmei (60%). Laikas gali skirtis priklausomai nuo temperatūros, drėgmės ir sluoksnio storio.
Tinkamumo laikas	3 metai neatidarytame inde. Ribotas tinkamumo laikas atidarius.
Sandėliavimas	Laikyti ir transportuoti tik prie plusinės aplinkos temperatūros, sandariai uždarytoje talpykloje. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Produkto tipas	Permatoma, vandens pagrindu, alkidais modifikuota medienos apsauga.
Užsiliepsnojimo temperatūra	Nedegus.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

10130DSC13X44 / #3105



Tankis	1,02-1,04 g/mll .
Kietų medžiagų kiekis	18,1-21,1 tūrio % , priklausomai nuo spalvos.
Klumpumas	Skystas. 40-50 sek (Din4).
Blizgumas	Matinis – priklausomai nuo sluoksnių kiekio ir storio.

SUDĖTIS

Rišiklis	Akrilas/alkidas.
Tirpiklis	Vanduo.
Pigmentai	Organiniai ir neorganiniai.
Priedai	Fungicidas: IPBC.

SAUGA IR APLINKA

Bendri reikalavimai	Turi būti laikomasi bendrų saugos taisyklių dirbant su dažais ir lakais. Daugiau informacijos rasite mūsų saugos duomenų lapuose. www.gori.com , www.refor.lt .
Atliekų šalinimas	Neišpilti į kanalizaciją arba į aplinką. Nepilkite produkto atliekų į kanalizaciją, vandens atsargas ar žemę. Produkto likučius atiduokite vietiniam atliekų išvežimui. Tuščia tara gali būti perdirbta (pasiteiraukite vietos atliekų šalinimo įstaigoje arba vietos valdžios institucijose).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Medienos rūšys	Vakarų raudonojo kedro, Aliaskos geltonojo kedro, maumedžio ir panašių rūšių medienos sudėtyje yra tanino, kuris gali atstumti dangą ir (arba) spalvą. Prieš dažydami atlikite testą nedideliame plote ir patikrinkite galutinį rezultatą.
-----------------------	--

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad visa spygliuočių mediena gali susitraukti arba išbrinkti iki 12 %. Jokia dažų plėvelė negali prisitaikyti

3



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

10130DSC13X44 / #3105



prie tokio judėjimo, todėl maksimali medienos drėgmė dažymui galima ne daugiau 18 %.

Iroko, Tiko, Gummedžio medienoje ir kai kuriose kitose medienos rūšyse yra „alyvos“, kuri gali sulėtinti džiūvimą ir dėl to po užtepimo susidaryti netolygus paviršius. Galite pabandyti nuvalyti paviršių celiuliozės skiedikliu, o po to šlifuoti 220 grubumo šlifavimo popieriumi. Tada pradžioje tepkite GORI 44+ pabandymui ant nedidelio ploto. Pabrėžiame, kad nėra jokios garantijos dėl patenkinamo rezultato.

Ipe mediena padengta apsaugos produktais laikui bėgant papilkuoja, tačiau nuplovus ją stipria vandens srove, galite sugražinti originalią spalvą.

Kadangi mediena yra organinė medžiaga, nėra garantijos, kad ta pati mediena į dažymą skirtingose vietose reaguos vienodai. Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapus rasite www.gori.com.

Šio techninių duomenų lapo tikslas – suteikti mūsų klientams informaciją apie gaminio savybes ir charakteristikas. Pateikta informacija yra pagrįsta mūsų atliktais bandymais naudojimo sąlygomis, kurios atitinka galiojančius standartus. Mūsų naudojimo rekomendacijos yra tik informacinio pobūdžio ir jokių būdu neturi viršenybės prieš bet kokią konkrečią rekomendaciją, atsižvelgiant į konkrečių darbų pobūdį ir sąlygas, dėl ko PPG neprisiima atsakomybės. Prieš kiekvieną gaminio naudojimą klientai turėtų patikrinti, ar šis dokumentas nebuvo pakeistas naujesne versija, kurioje atsižvelgiama į naujus techninius duomenis. Ši versija anuliuoja ir pakeičia visas ankstesnes su šiuo gaminiu susijusių techninių duomenų lapų versijas. Techninius duomenų lapus galima atsisiųsti iš www.gori.com, www.refor.lt arba gauti iš platintojo.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Tel.: +45 39 57 93 00
www.gori.com

Vietiniai kontaktai:
UAB Refor
Raudondvario pl. 242C,
Kaunas, LT-47158
www.refor.lt