



MasqueTop W 5000-A

PRODUKTO KODAS: Blizgumo skiltyje



APRAŠYMAS

MasqueTop W 5000 yra aukščiausios klasės universalūs, vandeniniai, pramoniniai dažai, skirtas naudoti lauke, pavyzdžiui, langams, durims ir kitiems išoriniams mediniams objektams.

Paviršius džiūsta ir kietėja iki pusiau skaidrios, labai kietos, tačiau elastingos dangos, leidžiančios sistemai prisitaikyti prie natūralaus medienos judėjimo.

Viršutinis sluoksnis apsaugo padengtus elementus nuo bendro atmosferos bei šviesos poveikio, purvo kaupimosi.

Produktą galima dengti įvairiais metodais, pavyzdžiui, rankiniu būdu, robotizuotu purškimu, aukštos rotacijos purkštuvais ir kt.

SPALVA

Bespalvis.

MasqueTop W 5000 – gali būti tonuojamas į RAL arba NCS palečių spalvas.

BLIZGUMO LYGIS

Blizgumas 5 Code: 6910544 – MasqueTop W 5000-A-05

Blizgumas 30 Code: 6910498 – MasqueTop W 5000-A

NAUDOJIMAS

Pirminis apdorojimas: Mediena turi būti švari, be medienos dulkių ir teršalų. Medienos drėgnis turėtų būti apie 13 % ir neturėtų viršyti 15 %. Visa spygliuočių ir neatspari lapuočių mediena, naudojama lauke, turi būti apdorota medienos impregnantu.

Naudojimas: „Airmix“ (oro palaikymu), beoris purškimas rankiniu būdu arba automatine purškimo įranga.

Naudojimo sąlygos: Produktas tiekiamas paruoštas naudoti. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Optimali produkto ir aplinkos temperatūra: 18–22 °C, esant maždaug 50 % santykinei oro drėgmei.

Sluoksnio storis: 150–300 µm (šlapio sluoksnio).

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt

Purškimo sąlygos

<u>Nozzle</u>	<u>Pressure</u>	<u>Air support</u>
Airless flat 0.28 mm	100 – 110 bar	
Airless flat 0.28 mm	80 – 100 bar	1.0 – 1.5 bar

DŽIŪVIMO LAIKAS

Drying times are indicative at 20 °C and 50% relative humidity

Saugu liesti:	2 – 3 hours
Šveitimas/papildomas sluoksnis:	3 – 4 hours

Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant priverstinio džiovinimo sistemas ir efektyvų vėdinimą.

SĄNAUDOS

3 - 6 m² /litr.

ĮRANGOS VALYMAS

Įranga galima plauti vandeniu.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Laikymo ir transportavimo temperatūra: tarp 5 – 25 °C
Po naudojimo tvirtai uždarykite tarą.

PAKUOTĖ

Tiekiami 20l ir IBC konteineriuose.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Žr. informaciją saugos duomenų lapo 13 skyriuje.

SAUGUMO DUOMENYS

Daugiau informacijos ir atitinkami duomenys pateikti saugos duomenų lape pagal 1907/2006/CE (REACH) ir 2015/830/ES.
Klasifikuota ir paženklinta pagal 1272/2008 (CLP)

Pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais tyrimais bei praktine patirtimi. Informacija yra neįpareigojanti, ir mes neprisiimame atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos išbandyti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir naudojimo būdams realiomis naudojimo sąlygomis. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, tiesiogiai atsiradusią dėl „Masquelack“ tiekiamų gaminių defektų.

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt