



MasqueSafe Clear

PRODUKTO KODAS: 3960400



APRAŠYMAS

„MasqueSafe Clear“ yra vandeningis priešgaisrinis (išsipučiantis) gruntinis dažas, skirtas vidaus medžio dailentėms bei medienos apdailai.

„MasqueSafe Clear“ gali pagerinti vidinių medienos paviršių degumą (reakciją į ugnį) pagal **EN 13501-1** standartą. Prieš naudojant gaminį, būtina susisiekti su tiekėju, kad būtų patvirtintas produkto tinkamumas konkrečiai paskirčiai.

Atsparumo ugniai savybės klasifikuojamos pagal **B-s1, d0 EN 13501-1** (SBI testas). Degumo savybių ilgaamžiškumo klasės, taikomos medienos pagrindo antipirenamams galutinio naudojimo sąlygomis pagal **EN 16755** standartą – **DRF klasės INT1 ir INT2**.

SPALVA

Bespalvis

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis: apie 1.20 g/ml
Sausas likutis: 60 ± 2 % pagal svorį.
% VOC: 3 ± 1 % by weight
Tirštumas: 50 ± 10 sec DIN6 prie 20 °C

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą išmaišyti. Naudojimo būdas: Purškimas (Air-gun) arba „Airmix“ būdu. Klampumas: Produktas paruoštas naudoti. Sluoksnių skaičius: 1 Sluoksniu storis: 250 g/m² šlapio sluoksniu Naudojimo temperatūra: nuo 15 iki 25 °C medienai, orui ir produktui, esant 60 % santykinei drėgmei Medienos drėgnis: nuo 12 iki 15 %

INDUSTRIAS OIJMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

Oficialus atstovas Lietuvoje– Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt



DŽIŪVIMAS

Džiūvimas	At 23 °C and 60 % HR	At 40 °C and 60 % HR	Po	priverstinio
Sausas nuo dulkių:	30 min	10 min	džiovinimo,	prieš
Saugu liesti:	50 min	15 min	pakuojant, bandiniai turi	būti atvėsinti iki 25 °C.
Šlifavimas:	3 hours	15 min		
Pakavimas:	5 hours	1 hour		

Džiūvimo laikas priklauso nuo produkto sluoksnio storio. Jis gali pailgėti naudojant medieną, kurioje yra daug sakų, taip pat dėl temperatūros ir drėgmės svyravimų. Galutinio produkto kokybė gali būti neoptimali, jei nėra tinkamai laikomasi džiovinimo sąlygų (reikiamos temperatūros ir geros oro cirkuliacijos).

SĄNAUDOS

Apytiksliai 210 ml/m², purškiant vieną 250 g/m² šlapio produkto sluoksnį, nevertinant nuostolių.

ĮRANGOS VALYMAS

Įrankius būtina nedelsiant nuvalyti vandeniu arba mūsų valomuoju skiedikliu „WB AQUANET Concentré“ (kodas: 8196040).

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Galiojimo laikas: 6 mėnesiai uždaroje originalioje pakuotėje.
Laikymo temperatūra: nuo 5 iki 35 °C.
Transportavimo temperatūra: transportavimo metu temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C ir žemesnė nei 35 °C.

PAKUOTĖ

Tiekama 20l ir IBC konteineriuse.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Perdirbimui skirtos pakuotės turi būti visiškai tuščios. Visos atliekos turi būti šalinamos laikantis šalies teisės aktų. Daugiau informacijos pateikiama saugos duomenų lapo 13 skyriuje.

SAUGUMO DUOMENYS

Daugiau informacijos ir atitinkami duomenys pateikti saugos duomenų lape pagal 1907/2006/CE (REACH) ir 2015/830/ES.
Klasifikuota ir paženklinta pagal 1272/2008 (CLP)

Pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais tyrimais bei praktine patirtimi. Informacija yra neįpareigojanti, ir mes neprisiimame atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos išbandyti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir naudojimui būdams realiomis naudojimo sąlygomis. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, tiesiogiai atsiradusią dėl „Masquelack“ tiekiamų gaminių defektų.

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

Oficialus atstovas Lietuvoje– Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt