



WB Finition Sugi Ban

PRODUKTO KODAS: 6910277



APRAŠYMAS

Vandens pagrindo produktas (saturatorius), pasižymintis aukštu skvarbos lygiu, kuris leidžia produktui giliai susirišti su medienos struktūra, net ir dervingos medienos atveju.

„WB Finition Sugi Ban“ yra plėvelės nesuformuojantis produktas. Nepaisant to, jis pasižymi stipriomis apsauginėmis savybėmis. Jo sudėtyje yra UV filtrai, suteikiantys puikų atsparumą pageltimui ir gerą atsparumą UV poveikiui.

Šis produktas sulėtina senėjimo procesus ir sumažina natūralų medienos pilkėjimą.

„WB Finition Sugi Ban“ taip pat izoluoja medienos taninus.

SPALVA

JUODA

BLIZGUMAS IR TECHNINIAI DUOMENYS

N.A.

Techniniai duomenys

Tankis: 1.060 – 1.100 g/cm³
Klumpumas: 17 – 18 sec DIN4 at 20 °C
% VOC: 1 – 2 %
% Sausas likutis: 18 – 20 %

NAUDOJIMAS

Paviršiaus paruošimas: Mediena turi būti švari, be medienos dulkių ir kitų nešvarumų. Medienos drėgmė turėtų būti apie **13 %** ir neturėtų viršyti **15 %**.

Naudojimas: Produktas dengiamas purškiant arba naudojant pramonines dažymo mašinas su šepečiais.

INDUSTRIAS OUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

Oficialus atstovas Lietuvoje– Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt



Taip pat gali būti tepamas rankiniu būdu (teptuku).

Naudojimo sąlygos: Produktas pateikiamas paruoštas naudoti, tačiau dėl garavimo darbo metu sausųjų medžiagų kiekį būtina reguliariai koreguoti pridedant vandens.

Svarbu: Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Optimali produkto ir aplinkos temperatūra: **18–22 °C**, santykinė oro drėgmė – apie **50 %**.

DŽIŪVIMO LAIKAS

Džiūvimo laikas yra orientacinis, nurodytas esant **20 °C** temperatūrai ir **50 %** santykinėi drėgmei.

Saugu liesti: 45 min
Visiškai išdžiūsta: 6 val.

Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant priverstinio džiovinimo sistemas ir efektyvų vėdinimą.

SĄNAUDOS

Priklauso nuo medienos rūšies ir kokybės ir padengimo būdo.

Įprastomis sąlygomis, dengiant **2 sluoksniais** po **60 g/m²**, produkto išėiga yra apie **9 m²/l**.

ĮRANGOS VALYMAS

Įrangą galima plauti vandeniu arba WB AQUANET Concentre (Code: 8196040)

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Laikymo ir transportavimo temperatūra: tarp 5 – 25 °C
Po naudojimo tvirtai uždarykite tarą.

PAKUOTĖ

Tiekama 20l ir IBC konteineriuose.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Žr. informaciją saugos duomenų lapo 13 skyriuje.

SAUGUMO DUOMENYS

Daugiau informacijos ir atitinkami duomenys pateikti saugos duomenų lape pagal 1907/2006/CE (REACH) ir 2015/830/ES.
Klasifikuota ir paženklinta pagal 1272/2008 (CLP)

Pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais tyrimais bei praktine patirtimi. Informacija yra neįpareigojanti, ir mes neprisiimame atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos išbandyti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir naudojimo būdams realiomis naudojimo sąlygomis. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, tiesiogiai atsiradusią dėl „Masquelack“ tiekiamų gaminių defektų.

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España -
masquelack@masquelack.com – www.masquelack.com

Oficialus atstovas Lietuvoje– Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – www.refor.lt

