



WOOD COATINGS

# MasquePrimer W 47

PRODUKTO KODAS: 6910451



## APRAŠYMAS

„MasquePrimer W 47“ yra vandeninis pramoninis gruntas, skirtas naujai lauko medienai, pavyzdžiui, tvoroms ir dailylentėms.

„MasquePrimer W 47“ sumažina geltonavimą ties šakomis ir minkštosios medienos vietose, kuriose yra daug branduolio.

## SPALVA

Balta

## BLIZGUMAS IR TECHNINIAI DUOMENYS

### Technical Data

Tankis: 1.310 – 1.350 g/cm<sup>3</sup>

Sausas likutis: 49 – 53 %

Klumpumas: Approx. 15 sec DIN4 at 20 °C

## NAUDOJIMAS

Paruošimas: Medieną turi būti švari, be medžio dulkių ir nešvarumų. Medienos drėgnumas turėtų būti apie 13 % ir neturi viršyti 15 %.

Visa išorei naudojama spygliuočių mediena turi būti apdorota medienos impregnantu.

Naudojimas: Dengti apliejimo arba mirkymo būdu. Dėl garavimo skysčio sausųjų medžiagų kiekis turi būti reguliariai reguliuojamas vandeniu.

Naudojimo sąlygos: Produktas paruoštas naudoti.

Sluoksnio storis, dengiant vieną kartą apliejimo būdu: 100 µm šlapio sluoksnio. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Optimali produkto ir aplinkos temperatūra: 18–22 °C, esant maždaug 50 % santykinei oro drėgmei.

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.



## DŽIŪVIMAS

---

Džiūvimo laikas yra orientacinis, nurodytas esant **20 °C** temperatūrai ir **50 %** santykinei drėgmei.

Saugu liesti:	1 – 2 val.
Šveitimas/papildomas sluoksnis:	2 – 3 val.

Kadangi sluoksnio storis yra itin svarbus produkto efektyvumui, svarbu paviršiaus nešlifuoti per stipriai.

Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant priverstinio džiovinimo sistemas ir efektyvų vėdinimą.

## SAŃAUDOS

---

Apie 10 m<sup>2</sup>/L

## ĮRANGOS VALYMAS

---

Įrangą galima plauti vandeniu.

## LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

---

Laikymo ir transportavimo temperatūra: tarp 5 – 25 °C  
Po naudojimo tvirtai uždarykite tarą.

## PAKAVIMAS

---

Tiekama 20l ir IBC konteineriuose.

## ATLIEKŲ ŠALINIMAS

---

Žr. informaciją saugos duomenų lapo 13 skyriuje.

## SAUGUMO DUOMENYS

---

Daugiau informacijos ir atitinkami duomenys pateikti saugos duomenų lape pagal 1907/2006/CE (REACH) ir 2015/830/ES.  
Klasifikuota ir paženklinta pagal 1272/2008 (CLP)

Pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais tyrimais bei praktine patirtimi. Informacija yra neįpareigojanti, ir mes neprisiimame atsakomybės už rezultatus, gautus darbo sąlygomis, kurių negalime kontroliuoti, todėl pirkėjas ar naudotojas neatleidžiamas nuo pareigos išbandyti mūsų gaminių tinkamumą konkrečioms priemonėms ir naudojimo būdams realiomis naudojimo sąlygomis. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, tiesiogiai atsiradusią dėl „Masquelack“ tiekiamų gaminių defektų.

---

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.

C/ De Pedrosa, 26-28. 08783 Masquefa – Barcelona – España - [masquelack@masquelack.com](mailto:masquelack@masquelack.com) – [www.masquelack.com](http://www.masquelack.com)  
Oficialus atstovas Lietuvoje – Refor UAB, Raudondvario pl. 242C, LT-47158, Kaunas – [www.refor.lt](http://www.refor.lt)

