

Rekomenduojamos sąlygos dailylentų sandėliavimui ir montavimui

Dėmesio!

Dailylentės vidaus darbams daromos iš medienos, kurios drėgnumas siekia 12-14 %. Medis – tai natūrali, organinė porėta medžiaga, todėl skirtingu metų laiku, keičiantis santykiniam oro drėgnumui, sandėliavimo sąlygoms, keičiasi ir jo savybės. Dėl šios priežasties dailylentės gali linkti, suktis, šiek tiek riestis.

Tai nėra produkcijos broko ar blogos kokybės požymiai.

- Patalpoje, kurioje tvirtinsite dailylentes, aplinkos temperatūra turi būti apie 20 laipsnių šilumos, o santykinis oro drėgnumas apie 35-65 %.
- Medinės dailylentės turi būti saugomos jų originalioje pakuotėje mažiausiai 2 dienas toje patalpoje, kurioje jos bus tvirtinamos.
- Dažytos arba lakuotos dailylentės, ypač vidaus apdailai (storis apie 13 mm), turi būti sandėliuojamos tik sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje ir sukrautos ant lygaus pagrindo. Montavimo darbai turi būti atliekami, kaip galima greičiau (1-2 savaičių laikotarpyje) po jų apdirbimo ir pristatymo į objektą. Priešingu atveju, dėl skirtingo priešingų lentelės pusių oro drėgmės įgeriamumo, dailylentės gali pradėti riestis. Jei jau taip atsitiko rekomenduotina dailylentes perštabeliuoti, apverčiant priešinga puse ant lygaus pagrindo ir palikti kelioms dienoms toje pačioje montavimo patalpoje. Tai iš dalies padės sumažinti dailylentų rietimąsi.

Asmuo, kuris tvirtina dailylentes, turi būti kvalifikuotas ir sekti šių rekomendacijų laikymąsi.

Jis yra atsakingas už galutinį sumontuoto paviršiaus vaizdą

Vidutinio medienos drėgnumo priklausomybė nuo santykinio oro drėgnumo

Santykinis aplinkos oro drėgnumas	Medienos drėgnumas
20%	4,5%
30%	6,2%
40%	7,8%
50%	9,4%
60%	11,2%
70%	13,5%
80%	16,6%
90%	21,3%
100%	30,0%

Mediena drėgmę įgeria ne tik kaip skystą vandenį, bet ir kaip ore esančius vandens garus. Tarp oro ir medienos drėgnumo vyrauja pusiausvyra.